



VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi s.r.l.

Via Villafontana, 291 - 37050 Villafontana di Oppeano (VR)
Tel. 045/7145181 - Fax. 045/6989047
P.IVA e C.F. 02484270232 - Rag. Soc. Trib. VR 36938
Cap. Soc. € 52.000.00 i.v. - C.C.I.A.A. VR 241762
e-mail: info@venetaimballaggi.eu pec: veneta.imballaggi@legalmail.it

MEDIO PRESTIRO

Film estensibile in LLDPE prodotto su cast. Per utilizzo manuale o su pallettizzatori con gruppo prestiro.

		UNIT	VALUE	TOLERANCE	METHOD
SPESSORE/THICKNESS		μ	17	± 1 μ	
CARICO A ROTTURA TENSILE STRENGTH AT BREAK	MD	N/mm ²	30	± 10%	ASTM D882
	TM		17		
CARICO DI SNERVAMENTO TENSILE STRENGTH AT YIELD	MD	N/mm ²	7,5	± 10%	ASTM D882
	TM		5,7		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK	MD	%	495	± 10%	ASTM D882
	TM		645		

Qualora il film estensibile sia colorato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 10%.
Qualora al film estensibile siano aggiunti additivi, i sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.
Qualora il film estensibile sia stampato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.