



Veneta Imballaggi s.r.l.

Via Villafontana, 291 - 37050 Villafontana di Oppeano (VR)
Tel. 045/7145181 - Fax. 045/6989047
P.IVA e C.F. 02484270232 - Rag. Soc. Trib. VR 36938
Cap. Soc. € 52.000.00 i.v. - C.C.I.A.A. VR 241762
e-mail: info@venetaimballaggi.eu pec: veneta.imballaggi@legalmail.it

STANDARD

Film estensibile in LLDPE prodotto su cast. Per utilizzo manuale o su pallettizzatori senza gruppo prestiro.

		<i>UNIT</i>	<i>VALUE</i>	<i>TOLERANCE</i>	<i>METHOD</i>
<i>SPESSORE/THICKNESS</i>		μ	17	$\pm 1 \mu$	
<i>CARICO A ROTTURA TENSILE STRENGTH AT BREAK</i>	MD	N/mm ²	27	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		15		
<i>CARICO DI SNERVAMENTO TENSILE STRENGTH AT YIELD</i>	MD	N/mm ²	6,5	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		5		
<i>ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK</i>	MD	%	420	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		560		

Qualora il film estensibile sia colorato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 10%.
Qualora al film estensibile siano aggiunti additivi, i sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.
Qualora il film estensibile sia stampato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.