



**VENETAIMBALLAGGI**  
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

# Thermo Protector

## Scheda tecnica

COMPOSITION	Gr. / m <sup>2</sup>
12 $\mu$ PET MET	17
6 $\mu$ LDPE	20,5
70 $\mu$ HDPE	60
6 $\mu$ LDPE	20,5
7 $\mu$ Aluminum	18-19

TECHNICAL DATA		TEST METHOD
Permeabilità (WVTR)	5,75 ng/N.s	ASTM E96, Procedure A
Resistenza alla trazione MD	380 N / 25 mm	ASTM D 828
Resistenza alla trazione XD	380 N / 25 mm	ASTM D 828
Forza di scoppio	315 N / cm <sup>2</sup>	ASTM D 774
Resistenza alla temperatura	Rimane flessibile Nessuna delaminazione	ASTM C 1263 29°C / + 66°C
Stabilità dimensionale	Meno del 0,5 %	ASTM D 1204 @ 150F (65°C)
Emissività	0,03	ASTM E 408

**Veneta Imballaggi S.r.l.**

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291  
T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047  
[info@venetaimballaggi.eu](mailto:info@venetaimballaggi.eu) - [www.venetaimballaggi.eu](http://www.venetaimballaggi.eu)